


Z.TEX 45



Z.TEX 45 è un adesivo vinilico professionale in classe D2 a presa rapida e film essiccato flessibile e completamente trasparente.

Il prodotto è caratterizzato da un alto secco del 55% ed è utilizzabile con presse a caldo, a freddo e con alta frequenza.

Specifico per legni dolci, diluibile in acqua.



Campi di impiego

- Produzione di manufatti in legno per interni.
- Produzione di mobili, componenti per l'arredamento.
- Pareti divisorie, porte, pannelli tamburati.

Forma commerciale

| Codice | Confezione | UdV |
|---------|------------------------------|-----|
| 1102085 | flacone 500 gr. | 23 |
| 1102045 | barattoli 1 Kg. | 24 |
| 1102046 | secchi 5 Kg. | 1 |
| 1102047 | secchi 10 Kg. | 1 |
| 1102097 | fustino 25 Kg. | 1 |
| 1102175 | cisterna 1000 lt. - 1100 kg. | - |

Dati tecnici

| | |
|-------------------------|---|
| Contenuto in solidi : | 50 - 55 % * |
| Viscosità : | 10000 - 20000* mPas (Brookfield a 20°C gir.6; 20 giri/min.) |
| pH : | 4,5 ± 0,5 |
| Peso Specifico a 20°C : | 1,1 Kg/dm ³ |

*Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica

Applicazione

Preparazione delle superfici: le superfici devono essere prive di polvere, grassi e altri contaminanti.

Applicazione: applicare su una delle superfici con pennello, spatola o spalmatrice a rullo uno strato uniforme di adesivo. Su materiali particolarmente assorbenti o superfici difficili applicare l'adesivo su entrambe le parti. L'adesivo può all'occorrenza essere diluito con acqua.

Assemblaggio: unire le parti appena ultimata la spalmatura esercitando un'adeguata pressione.

Nel caso di spalmatura su due lati il tempo aperto è di 5-10 minuti.

Nell'incollaggio di materiali rigidi (legno - legno) i migliori risultati di tenuta si raggiungono con pressioni di 2-3 kg/cm².

In pressa a caldo a 60-80°C per pannelli piani sono sufficienti tempi di pressatura di 3-4 minuti.

Consumo: 150-200 gr/m². Il consumo varia sensibilmente in rapporto alla porosità ed alle condizioni superficiali dei materiali.

Stabilità al magazzinaggio

Almeno 12 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale. Immagazzinare in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C. **Teme il gelo.**



Fratelli Zucchini S.p.A.

Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.