

DESCRIZIONE GENERALE: Stucco cementizio rasante in polvere per interni ed esterni ad elevato potere riempitivo.

IMPIEGO: Realizzazione di rasature interne ed esterne di calcestruzzi, intonaci cementizi.

TIPO DI SUPPORTO: Calcestruzzo, intonaci cementizi.

COMPOSIZIONE: Leganti idraulici modificati, polimeri speciali ad altissima resistenza alla saponificazione ed additivi vari.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico apparente	ca. 0,850 kg/l
Acqua d'impasto:	40-42%
Peso specifico malta fresca:	ca. 1,700 kg/l
Consistenza:	plastica
Spessore limite di applicazione	1 cm
Adesione	ottima
Resistenza gelo-disgelo	ottima
Tempo di lavorabilità	ca. 60' a 20°C

N.B. I dati sopra riportati sono riferiti a prove di Laboratorio ad umidità e temperatura costanti.
Gli stessi possono variare in funzione delle condizioni termoigrometriche di cantiere.

CONSUMO TEORICO: Indicativamente 1,20-1,25 kg di polvere/m² per mm di spessore*.

VANTAGGI:

- Facile spatolabilità.
- Basso ritiro.
- Ottimo potere riempitivo.
- Ottima carteggiabilità.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Le zone da stuccare da stuccare (fori, disomogeneità, ecc.) devono essere solide, non sfarinanti, prive di disarmani ed accuratamente pulite

MODO D'IMPIEGO:

L'S280 deve essere impastato con acqua fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. Il fondo deve essere inumidito. L'applicazione si effettua a spatola o frattazzo di acciaio in due o più passate a seconda del grado di irregolarità del supporto. Per ottenere un effetto intonaco a civile è sufficiente aggiungere all'impasto il 20-30% di sabbia fine e dopo la stesura con frattazzo di acciaio rifinire con frattazzino di spugna.

TEMPERATURA D'APPLICAZIONE: tra +5°C e +35°C

AVVERTENZE:

- Umidificare le superfici da rasare.
- Non mescolare mai con altri leganti quali cemento, calce idraulica, gesso ecc.
- Non eseguire stuccature e/o rasature con temperature troppo elevate e con forte ventilazione; proteggere dall'irraggiamento solare diretto.
- Non applicare su superfici gelate o con possibilità di gelo nelle 24 ore successive.
- Come tutti i prodotti su base cementizia, non eseguire mai lavori ed applicazioni con temperature inferiori a +5°C
- Utilizzare il prodotto entro otto mesi dalla data di produzione.

FINITURE: Le superfici ripristinate possono essere rifinite con prodotti sintetici o minerali

IMMAGAZZINAMENTO:

Conservare in ambienti asciutti e riparati. Nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 8 mesi (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. TEME L'UMIDITA'.

NORME DI SICUREZZA:

Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare una reazione allergica cutanea. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificipaulin.com

VOCE DI CAPITOLATO:

Stucco rasante bianco a finitura liscia "S280" PAULIN a base di leganti idraulici modificati, polimeri ad altissima resistenza alla saponificazione ed additivi vari, da applicare a frattazzo di acciaio in due o più mani su calcestruzzi o intonaci cementizi per ottenere una finitura liscia.

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificipaulin.com - info@colorificipaulin.com